

PLACA DE CAUCIUC REZISTENT LA OZON

Cauciucul EPDM este recomandat in aplicatiile unde este necesara rezistenta la agentii atmosferici, ozon si imbatranire

Tip 8.1	
<i>Culoare</i>	negru
<i>Duritate ° Shore A</i>	60 ± 5
<i>Rezistenta (kgf/cm²)min.</i>	50
<i>Alungirea la rupere % ,min.</i>	300
<i>Densitatea ,g/cm³</i>	1,25
<i>Rezistenta la imbatranire,70hx 100°C</i>	
<i>Scaderea rezistentei ,%max</i>	-30
<i>Scaderea elngatiei, %max.</i>	-50
<i>Schimbarea duritatii , ° Shore A</i>	+10
<i>Temperatura de lucru ,°C</i>	-40°C...+130°C

ASPECT SI DIMENSIUNI

<i>Grosime</i>	1 to 40mm
<i>Aspectul suprafetei</i>	-pentru grosimi de la 1 la 10 mm, ambele fete netede, o fata neteda si una cu impresie sau ambele fete cu impresie de panza -pentru grosimi peste 10mm, o fata neteda si cealalta cu impresie sau ambele fete cu impresie
<i>Lungime mm</i>	5000, 10000 ± 3%
<i>Latime mm</i>	1200; 1300; 1400; 1600 ± 3%
<i>Structura</i>	-mono-structura sau cu una sau doua insertii textile

TOLERANTA LA GROSIME

Grosime	1.00	1.50	2.00	3.00	4.50	6.00	10.00	12.50 si peste
Toleranta	± 0.20	± 0.25	± 0.30	± 0.40	± 0.55	± 0.75	± 1.00	± 10%